

АО «Вижайский каменный карьер»
 ИНН:5921021035 КПП:592101001
 Р/С 40702810700020002142
 в банке Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в
 г. Екатеринбург
 К/С 30101810400000000005
 БИК 046568905 ОКПО:98052655 ОГРН:49014

АО «Вижайский каменный карьер»
 Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____
 « » _____ 2020 год

**СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И
 ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
 ГОСТ 25607 – 2009**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

Смесь щебеночно-песчаная С2 из габбро-диабазов Вижайского
 месторождения фракции 0-20 мм

Наименование показателя	Значения показателя	Требования ГОСТ 25607-2009
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
40 мм	0 %	0 %
20 мм	5.63%	от 0 до 10 %
10 мм	25.33 %	от 10 до 35 %
5 мм	47.51 %	от 25 до 50 %
2,5 мм	60.02 %	от 35 до 65 %
0,63 мм	77.26 %	от 55 до 80 %
0,16 мм	87.09 %	от 65 до 90 %
0,05 мм	91.90 %	от 75 до 92 %
2. Содержание пластинчатой (лепестчатой) и игольчатой формы в % по массе	33.15 %	до 35 %
3. Содержание глины в комках в % по массе	0 %	
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	12.96 %	до 25 %
5. Насыпная плотность щебня, кг/м	1.466	
6. Удельная эффективная активность ЕРН в песке, Бк/кг	4.8±1.2	не более 370 Бк/кг
7. Коэффициент фильтрации готовой смеси, м/сут	0.32	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует **ГОСТ 25607-2009**

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /