

АО «Вижа́йский каменны́й карье́р»
ИНН:5921021035 КПП:592101001
Р/С 40702810700020002142
в банке Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в
г. Екатеринбург
К/С 301018104000000000905
БИК 046568905 ОКПО:98052655 ОКОГУ:49014

АО «Вижа́йский каменны́й карье́р»
Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____
« » _____ 2020 год

**СМЕСИ ШЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И
ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
ГОСТ 25607 – 2009**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЕБНЯ

**Смесь щебеночно-песчаная С6 из габбро-диабазов Вижа́йского
месторождения фракции 0-20 мм**

Наименование показателя	Значения показателя	Требования ГОСТ 25607-2009
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
40 мм	0 %	0 %
20 мм	2,08 %	от 0 до 10 %
10 мм	49,64%	от 25 до 60 %
5 мм	59,83 %	от 50 до 77 %
2,5 мм	71,93%	от 58 до 85 %
0,63 мм	86,13%	от 80 до 95 %
0,16 мм	95,71 %	от 90 до 97 %
0,05 мм	100 %	от 95 до 100 %
2. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	33,41 %	до 35 %
3. Содержание глины в комках в % по массе	0 %	
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	4,98 %	до 5 %
5. Насыпная плотность щебня, кг/м	1,466	
6. Удельная эффективная активность ЕРН в песке, Бк/кг	4,8±1,2	не более 370 Бк/кг
7. Коэффициент фильтрации готовой смеси, м/сут	5,33	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует **ГОСТ 25607-2009**

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /