

АО «Вижайский каменный карьер»
 ИНН:5921021035 КПП:592101001
 Р/С 40702810700020002142
 в банке Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в
 г. Екатеринбург
 К/С 301018104000000009905
 БИК 046568905 ОКПО:98052655 ОГРН:49014

АО « Вижайский каменный карьер»
 Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____
 « » _____ 2020 год

**СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И
 ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
 ГОСТ 25607 – 2009**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

**Смесь щебеночно-песчаная С1 из габбро-диабазов Вижайского
 месторождения фракции 0-40 мм**

Наименование показателя	Значения показателя	Требования ГОСТ 25607-2009
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
80 мм	0 %	0 %
40 мм	4.20 %	от 0 до 10 %
20 мм	35.62%	от 20 до 40 %
10 мм	51.04 %	от 35 до 60 %
5 мм	60.73 %	от 45 до 70 %
2,5 мм	71.25 %	от 55 до 80 %
0,63 мм	79.93 %	от 70 до 90 %
0,16 мм	81.11 %	от 75 до 92 %
0,05 мм	91.07%	от 80 до 93 %
2. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	33.96%	до 35 %
3. Содержание глины в комках в % по массе	0%	
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	18.9 %	до 20 %
5. Насыпная плотность щебня, кг/м	1.779	
6. Удельная эффективная активность ЕРН в песке, Бк/кг	4.8±1.2	не более 370 Бк/кг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует ГОСТ 25607-2009

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /