

АО «Вижайский каменный карьер»
 ИНН: 5921021035 КПП: 592101001
 Р/С 40702810700029002142
 в банке Филиал № 6502 ВТБ 24 (ПАО) в
 г. Екатеринбург
 К/С 30101810400000000905
 БИК 046568905 ОКПО: 98052655 ОКОГУ: 49014

АО «Вижайский каменный карьер»
 Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____
 « » _____ 2020 год

**СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И
 ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
 ГОСТ 25607 – 2009**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

**Смесь щебеночно-песчаная С5 из габбро-диабазов Вижайского
 месторождения фракции 0-40 мм**

Наименование показателя	Значения показателя	Требования ГОСТ 25607-2009
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
80 мм	0 %	0 %
40 мм	2,03 %	от 0 до 10 %
20 мм	37,14 %	от 25 до 60 %
10 мм	56,89 %	от 45 до 80 %
5 мм	71,23 %	от 57 до 85 %
2,5 мм	87,46 %	от 67 до 88 %
0,63 мм	93,60 %	от 80 до 95 %
0,16 мм	96,54 %	от 90 до 97 %
0,05 мм	100 %	от 95 до 100 %
2. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	32,47%	до 35 %
3. Содержание глины в комках в % по массе	0 %	
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	4,98 %	до 5 %
5. Насыпная плотность щебня, кг/м	1,690	
6. Удельная эффективная активность ЕРН в песке, Бк/кг	4,8±1,2	не более 370 Бк/кг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует ГОСТ 25607-2009

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /