

АО «Вижайский каменный карьер»
 ИНН:5921921935 КПП:592101001
 Р/С 40702810700020002142
 в банке Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в
 г. Екатеринбург
 К/С 30101810400000000005
 БИК 046568906 ОКПО:98052855 ОКОГУ:48014

АО « Вижайский каменный карьер»
 Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____

« » _____ 2020 год

**СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И
 ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
 ГОСТ 25607 – 2009**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и №*(машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

**Смесь щебеночно-песчаная из габбро-диабазов Вижайского месторождения
 № С4**

Наименование показателя	Значения показателя	Требования ГОСТ 25607-2009
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
120 мм	0 %	0 %
80 мм	1.03 %	0 -10 %
40 мм	33.51%	от 15 до 35 %
20 мм	46.08 %	от 28 до 55 %
10 мм	63.47 %	от 40 до 70 %
5 мм	74.11 %	от 50 до 80 %
2,5 мм	81.25 %	от 60 до 85%
0,63 мм	91.09 %	от 80 до 95 %
0,16 мм	96.83 %	от 91 до 97 %
0,05 мм	100 %	от 95 до 100 %
2. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	31.05%	до 35 %
3. Содержание глины в комках в % по массе	0 %	
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	4.15 %	до 5 %
5. Коэффициент фильтрации смеси, м/сут.	2.13	
6. Удельная эффективная активность ЕРН в песке, Бк/кг	4.8±1.2	не более 370 Бк/кг
7. Марка по морозостойкости	F 300	не ниже F 150
8. Насыпная плотность щебня, кг/м	1.547	не нормируется
9. Марка по прочности (дробимости)	1400	не ниже 1200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обозначение настоящего стандарта соответствует **ГОСТ 25607-2009**

Мастер погрузки _____ / _____ / _____