

АО «Вижайский каменный карьер»
 ИНН:5921021035 КПП:592101001
 Р/С 40702810700020002142
 в банке Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в
 г. Екатеринбург
 К/С 30101810400000000905
 БИК 046568905 ОКПО:98052655 ОКОГУ:49014

АО «Вижайский каменный карьер»
 Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____
 « » _____ 2018 год

**ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД (ГАББРО – ДИАБАЗЫ)
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

Наименования показателя Фракция щебня 20-40 мм.	Значение показателя	Требования ТУ 5711-001-98052655-2010
1. зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
50 мм	0%	до 0,5 %
40 мм	6,83%	до 10 %
30 мм	53,98%	от 30 до 60 %
20 мм	97,65%	от 90 до 100 %
2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	28,13%	
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,29%	до 2 %
Содержание глины в комках в % по массе	0%	до 0,25 %
4. Устойчивость структуры щебня против распадов, %	0,07	
5. Содержание вредных компонентов и примесей, %	≤0,01	
6. Марка по прочности (дробимости)	1400	
7. Содержание зерен слабых пород, % по массе	3,18%	до 5 %
8. Марка по морозостойкости	F 300	не ниже F 150
9. Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг	13,6±5,6	не более 370 Бк/кг.
10. Насыпная плотность, кг/м ³	1,446	не нормируется

Заключение лаборатории

Щебень фракции 20-40 мм соответствует ТУ 5711-001-98052655-2010
 (наименование продукции)

Начальник лаборатории _____ / _____ /
 (подпись, ФИО)

Лаборант _____ / _____ /
 (подпись, ФИО)

Мастер погрузки _____ / _____ /