**АО « Вижайский каменный карьер»**
**Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер**

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №_____**
« » _____ 2020 год

# ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД (ГАББРО – ДИАБАЗЫ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии_____ Кол – во тонн _____
Номера накладных_____
Количество вагонов и № (машин) _____

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

| **Наименования показателя Фракция щебня 40-70 мм.** | **Факт** | **Требования ТУ 5711-001-98052655-2010** |
|---|---|---|
| 1.Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе, | | |
| 87,5 мм | 0 % | до 0,5 % |
| 70 мм | 4,09 % | до 10 % |
| 55 мм | 44,56 % | от 30 до 60 % |
| 40 мм | 93,86 % | от 90 до 100 % |
| 2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе | 14,83 % | |
| 3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | 1,23 % | до 2 % |
| 4. Содержание глины в комках в % по массе | 0% | до 0,25 % |
| 5. Содержание вредных компонентов и примесей, % | ≤ 0,01 | |
| 6. Марка по прочности (дробимости) | 1400 | |
| 7. Содержание зерен слабых пород, % по массе | 2,63 % | до 5% |
| 8. Марка по морозостойкости | F 300 | не ниже F 150 |
| 9. Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг | 11.3±4.6 | не более 370 Бк/кг |
| 10. Насыпная плотность, кг/м³ | 1,453 | не нормируется |

**Заключение лаборатории**
**Щебень фракции 40-70 мм соответствует ТУ 5711-001-98052655-2010**

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /

АО «Вижайский каменный карьер»
ИНН:5921021035 КПП:592101001
Р/С 40702810700020002142
в банке Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в г. Екатеринбург
К/С 30101810400000000905
БИК 046568905 ОКПО:98052655 ОКОГУ:49014

ОБРАЗЕЦ