

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____

« » _____ 2020 год

**ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД (ГАББРО – ДИАБАЗЫ)
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

Наименования показателя Фракция щебня 20-40 мм.	Значение показателя	Требования ТУ 5711-001- 98052655-2010
1. зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
50 мм	0 %	до 0,5 %
40 мм	8,23%	до 10 %
30 мм	58,66 %	от 30 до 60 %
20 мм	97,81%	от 90 до 100 %
2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	27,6 %	
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,4 %	до 2 %
Содержание глины в комках в % по массе	0 %	до 0,25 %
4. Устойчивость структуры щебня против распадов,%	0,07 %	
5. Содержание вредных компонентов и примесей, %	≤ 0,01%	
6. Марка по прочности (дробимости)	1400	
7. Содержание зерен слабых пород, % по массе	3,81%	до 5 %
8. Марка по морозостойкости	F 300	не ниже F 150
9. Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг	11.4±5,6	не более 370 Бк/кг.
10. Насыпная плотность, кг/м ³	1.406	не нормируется

Заключение лаборатории

Щебень фракции 20-40 мм соответствует ТУ 5711-001-98052655-2010
(наименование продукции)

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /

