

АО «Вижайский каменный карьер»
ИНН:5921021035 КПП:592101001
Р/С 40702810700020002142
в банке Филиал № 8602 ВТБ 24 (ПАО) в
г. Екатеринбург
К/С 30101810400000000905
БИК 046568905 ОКПО:98052655 ОКОГУ:49014

АО « Вижайский каменный карьер»
Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №

« » _____ 2018 год

**ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД (ГАББРО – ДИАБАЗЫ)
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТУ 5711-003-98052655-2010**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

Наименование показателя Фракция щебня 5-20 мм.	Значения показателя	Требования ТУ 5711-003- 98052655-2010
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
25 мм	0%	до 0,5 %
20 мм	4,09%	до 10 %
12,5 мм	49,13%	от 30 % до 60 %
5 мм.	97,26%	от 90 % до 100 %
2. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	10,0%	до 25 %
3. Содержание глины в комках в % по массе	0%	не более 1,5%
4. Содержание зерен слабых пород в % по массе	4,69%	до 10 %
5. Марка щебня по прочности	1400	
6. Марка щебня по морозостойкости	F 300	не ниже F 200
7. Насыпная плотность щебня, т/м ³	1,527	не нормируется
8. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,2% - 2,2%	не более 6 %
9. Содержание вредных компонентов и примесей, %	≤0,01%	
10. Устойчивость структуры щебня против распадов, %	0,14%	не более 3 %
11. Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг	20,1±6,0	не более 370 Бк/кг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует ТУ 5711-003-98052655-2010

Начальник лаборатории _____ / _____ /

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /