



АО «Вижайский каменный карьер»  
 ИНН:5921021035 КПП:592101001  
 Р/С 40702810700020002142  
 в банке Филiaal № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в  
 г. Екатеринбург  
 К/С 30101810400000000905  
 БИК 046568905 ОКПО:98052655 ОКОГУ:49014

АО « Вижайский каменный карьер»  
 Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №**

«    » \_\_\_\_\_ 2018 год

**ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ( ГАББРО – ДИАБАЗЫ)  
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ    ГОСТ 8267-93**

Декларация о соответствии: ТС № RU Д- RU.HO12. В. 03542 выдана 10.06.2015. по  
 09.06.2018.

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_ Кол – во тонн \_\_\_\_\_

Номера накладных \_\_\_\_\_

Количество вагонов и № (машин) \_\_\_\_\_

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ**

Наименование показателя	Значения показателя	Требования ГОСТ 8267-93
<b>Фракция щебня 5-20 мм.</b>		
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
25 мм	0%	до 0,5 %
20 мм	5,13%	до 10 %
12,5 мм	47,53%	от 30- 60 %
5 мм.	97,13%	от 90- 100 %
2. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	10,0%	до 15 %
3. Содержание глины в комках в % по массе	0%	не более 0,25 %
4. Содержание зерен слабых пород в % по массе	4,23%	до 5 %
5. Марка по прочности	1400	
6. Марка по морозостойкости	F300	не ниже F 200
7. Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	1,527	не нормируется
8. Содержание пылевидных и глинистых частиц	1,0%	до 1 %
9. Содержание вредных компонентов и примесей, %	≤0,01%	
10. Устойчивость структуры щебня против распадов, %	0,14%	не более 3 %
11. Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг	20,1±6,0	не более 370 Бк/кг

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ**

Обозначение настоящего стандарта    соответствует    **ГОСТ 8267-93**

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Лаборант \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Мастер погрузки \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /