

АО «Вижайский каменный карьер»
 ИНН: 5921021035 КПП: 592101001
 Р/С 40702810700020002142
 в банке Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в
 г. Екатеринбург
 К/С 30101810400000000905
 БИК 046568905 ОКПО: 98052655 ОКОГУ: 49014

АО « Вижайский каменный карьер»
 Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____
 « » _____ 2018 год

**СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И
 ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
 ГОСТ 25607 – 2009**

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

**Смесь щебеночно-песчаная из габбро-диабазов Вижайского месторождения
 № С4**

Наименование показателя	Значения показателя	Требования ГОСТ 25607-2009
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		
120 мм	0 %	0 %
80 мм	1,97 %	0 -10 %
40 мм	31,27 %	от 15 до 35 %
20 мм	49,68 %	от 28 до 55 %
10 мм	54,22 %	от 40 до 70 %
5 мм	69,58 %	от 50 до 80 %
2,5 мм	72,13 %	от 60 до 85%
0,63 мм	88,64 %	от 80 до 95 %
0,16 мм	95,36 %	от 91 до 97 %
0,05 мм	100 %	от 95 до 100 %
2. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	32,64 %	до 35 %
3. Содержание глины в комках в % по массе	0 %	
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	4,34 %	до 5 %
5. Коэффициент фильтрации смеси, м/сут.	0,35	
6. Удельная эффективная активность ЕРН в песке, Бк/кг	20,6 ± 6,2	не более 370 Бк/кг
7. Марка по морозостойкости	F 300	не ниже F 150
8. Насыпная плотность щебня, кг/м	1,751	не нормируется
9. Марка по прочности (дробимости)	1400	не ниже 1200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует **ГОСТ 25607-2009**

Лаборант _____ / _____ /

Мастер погрузки _____ / _____ /