



АО «Вижайский каменный карьер»
Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____
« » _____ 2018 год

**ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД (ГАББРО – ДИАБАЗЫ)
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ГОСТ 8267-93**

Декларация о соответствии: ТС № RU Д- RU.HO12. В. 03542 выдана 10.06.2015. по 09.06.2018.

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

Наименования показателя Фракция щебня 40-70 мм.	Факт	Требования ГОСТ 8267-93
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе,		
87,5 мм	0 %	до 0,5 %
70 мм	5,43%	до 10 %
55 мм	54,32 %	от 30 до 60 %
40 мм	95,47 %	от 90 до 100 %
2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	14,53 %	до 15%
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,0 %	до 1%
Содержание глины в комках в % по массе	0 %	до 0,25%
4. Содержание вредных компонентов и примесей, %	≤ 0,01 %	не более 3%
5. Марка по прочности (дробимости)	1400	
6. Содержание зерен слабых пород, % по массе	1,83 %	до 5%
7. Марка по морозостойкости	F 300	не ниже F 150
8. Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг	9.9 ± 3.6	не более 370 Бк/кг
9. Насыпная плотность, кг/м ³	1.464	не нормируется

Заключение лаборатории

Щебень фракции 40-70 мм соответствует ГОСТ 8267 – 93
(наименование продукции)

Начальник лаборатории _____ / _____ /
(подпись, ФИО)

Лаборант _____ / _____ /
(подпись, ФИО)

Мастер погрузки _____ / _____ /
(подпись, ФИО)

