



АО «Вижайский каменный карьер»
Россия, 618860, Пермский край, РП Бисер

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №

« » _____ 2020 год

**ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД (ГАББРО – ДИАБАЗЫ)
ГОСТ 32703-2014**

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д- RU.СЛ37.В.00011/19 выдана 10.10.2019 по 10.10.2022.

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии _____ Кол – во тонн _____

Номера накладных _____

Количество вагонов и № (машин) _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ

Наименование показателя	Значения показателя	Требования ГОСТ 32703-2014
Фракция щебня 8,0-11,2 мм.		
1. Зерновой состав – полный список на ситах, % по массе		0 %
22,4 мм	0/	до 0,3 %
15,7 мм	0/	до 10 %
11,2 мм	9,39/	90-100 %
8 мм	92,12/	95-100 %
4 мм	100/	Л10. Л15
2. Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в % по массе	Л10, Л15	Л20. Л25
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц	1,0/	до 1 %
4. Содержание глины в комках в % по массе	0/	не более 0,25 %
5. Содержание зерен слабых пород в % по массе	2,9/	не более 5 %
6. Марка по сопротивлению дроблению и износу, %	И 1	И1, И2, И3
7. Марка по дробимости, %	М 1400	М1400, М1200
8. Марка по морозостойкости	F 300	не ниже F 50
9. Насыпная плотность, т/м ³	1,49	не нормируется
10. Устойчивость структуры щебня против распадов, %	1,2 %	не более 3 %
11. Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг	12,25±2,07	≤ 740 Бк/кг
12. Содержание органических примесей, %	0 %	90-100 %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Обозначение настоящего стандарта соответствует **ГОСТ 32703-2014**

Лаборант _____

Мастер погрузки _____